



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER CLASSIC LACQUER



resistens

God pris/performance

Holdbar overflade med god resistens over for ridser, spildte væsker og pletter.



5 timer

Tørretid

Mellem lagene: 2-3 timer ved 20°C.
Let anvendelse: 5 timer.
Gennemhærdet: 5-7 døgn.



vedligehold

Nem at vedligeholde

Kan rengøres og vedligeholdes med WOCA Master Cleaner og WOCA Master Care til lakerede overflader.

PRODUKTBEKRIVELSE

Master Classic Lacquer er en vandbaseret, lugtsvag gulvlak, som giver træet en resistent og holdbar overflade ideel til normal slid. Lakken kombinerer favorable pris med god performance og er velegnet til almindelig beboelse grundet en utrolig flydeevne og hurtig tørretid.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne trægulve i almindelig beboelse, f.eks. boligforeninger. Ideel til alle træsorter.

Produktinformation

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Emballage: 5 L

Glans: Mat/glans ca. 10, silkemat/glans ca. 20 og silkeblank/glans ca. 40.





ANVENDELSE

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. Gulvet skal være helt tørt inden priming eller lakering. I forbindelse med priming, anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebte træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til eksotiske træsorter eller til gammelt træ tidligere behandlet med olie eller voks.

Bemærk

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Vedligeholdelse og rengøring

Ugentlig rengøring: Master Cleaner, #684525

Halvårlig pleje: Master Care, #684125



PÅFØR X 2



SLIB



PÅFØR SIDSTE LAG

BEHANDLING

- 1 Primer og ét lag Master Classic Lacquer påføres uforyndet med pensel eller rulle. Alternativt kan to lag lak påføres. Lad overfladen tørre til næste dag.
- 2 Mellemslib overfladen med korn 120-200 og støvsug grundigt efterfølgende.
- 3 Påfør sidste lag uforyndet Master Classic Lacquer.

Det nylakerede gulv kan tages forsigtigt i brug efter ca. 5 timer. Stil dog ikke møbler og lignende på gulvet før minimum 24 timer efter sidste lakering. Gulvet er gennemhærdet efter ca. 5-7 dage, hvor fx tæpper kan lægges oven på gulvet.

Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.