



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

MASTER FILLER CLASSIC

PRODUKTBEKRIVELSE

Master Filler Classic er en hurtigtørrende, solventbaseret spartelmasse til fuger og mellemrum i trægulve som f.eks. stavparket og sildebensparket. Den er let at arbejde med og forkorter arbejdsprocessen på grund af den hurtige tørretid.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til spartling af nyt, ubehandlet, nyslebent og tidligere behandlet træ. Ideel til alle træsorter.



30 min

Hurtigtørrende

Inden slibning: 30 minutter ved 20°C. Ved store fuger bør Master Filler Classic tørre helt inden videre behandling.



slibning

Let slibbar

Fyldig konsistens. Solventbaseret. Nem at slibe efter hærkning.



overflade

Jævn og ensartet finish

Når spartelmassen er hærdet og slebet, er den glatte og jævne overflade klar til videre behandling.

Produktinformation

Rækkeevne: 15-20 m²/L

Emballage: 5 L



ANVENDELSE

Forberedelse

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og lignende. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Den sidste afslibning før påføring af Master Filler Classic skal udføres med sandpapir korn 60-80.

Blandingsforhold

Ca. 20 % slibestøv - alt efter træets farve og fugens dybde/brede.

Bemærk

Optimal fugebredde er 3-4 mm.



PÅFØR



SLIB



PÅFØR LAK

BEHANDLING

- 1 Ryst dunken godt inden brug.
- 2 Bland Master Filler Classic og slibestøv til en lækker blød pasta. Spartelmassens struktur kan reguleres med slibestøvet finhed. Det anbefales at bruge slibestøv fra korn 100.
- 3 Fordel spartelmassen ensartet med en rustfri stålspartel. Gentag om nødvendigt.
- 4 Slib overfladen med korn 80-120, når overfladen er tør.
- 5 Gulvet kan efterfølgende lakeres med en af WOCA lakkerne iht. produktets brugsvejledning.