



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER TS-2K LACQUER

PRODUKTBESKRIVELSE

Master TS-2K Lacquer er en to-komponent, vandbase- ret gulvlak specielt udviklet til gangarealer, sportsare- aler og multihaller udsat for høj trafik. Den udmærker sig ved en stærk beskyttelse, en fremragende hold- barhed og en utrolig høj resistens over for hælmær- ker, slid og ridser. Den indeklimatemærkede lak påføres

på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne træg- ulve i gangarealer, sportsarealer etc. Ideel til alle træsorter.

Produktinformation

Rækkeevne: 8-10 m²/L
Emballage: 4,5 L + 500 ml Master Classic 2K Hardener
Glans: Mat/glans ca. 10, silkemat/glans ca. 20 og silkeblank/glans ca. 40.



Meget stærk og resistent

Holdbar overflade med ekstrem god resistens over for sorte hælmærker, ridser, spildte væs- ker og pletter. Godkendt til sport.



Tørretid

Mellem lagene: 2-3 timer ved 20°C.
Let anvendelse: 5-6 timer.
Gennemhærdet: 5 døgn.



Nem at vedligeholde

Kan rengøres og vedligeholdes med WOCA Master Cleaner og WOCA Master Care til lakerede overflader.





ANVENDELSE

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjælpe med at fjerne snavs fra afslebne trægulve før priming eller lakering. Lad venligst gulvet tørre helt natten over. Gulvet skal være helt tørt inden priming. I forbindelse med priming, anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebet træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til eksotiske træsorter eller til gammelt træ tidligere behandlet med olie eller voks.

Bemærk

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.


Vedligeholdelse og rengøring

Ugentlig rengøring: Master Cleaner, #684525

Halvårlig pleje: Master Care, #684125



PÅFØRING X 2



SLIBNING



PÅFØRING

BEHANDLING

- 1 Påfør primeren. Når den er tør, bland WOCA Master Classic 2K Hardener og lak, og ryst grundigt sammen inden anvendelse. Lad blandingen hvile i 10 min. før ibrugtagning, så hærderen aktiveres.
- 2 Ét lag Master TS-2K Lacquer påføres ufortyndet med pensel eller rulle. Lad overfladen tørre til næste dag.
- 3 Melleslib overfladen med korn 120-200 og støvsug grundigt efterfølgende.
- 4 Påfør sidste lag Master TS-2K Lacquer med hærder (nyblandet).

Det nylakerede gulv kan tages forsigtigt i brug efter ca. 5-6 timer. Stil dog ikke møbler og lignende på gulvet før minimum 24 timer efter sidste lakering. Gulvet er gennemhærdet efter ca. 5 dage, hvor fx tæpper kan lægges oven på gulvet.

Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.